



0099

ÁRIDOS FILAES, S.L.U.
Fonteta de Soria, 4-entresuelo
46780 OLIVA (Valencia)

14
0099/CPR/A60/0942

EN 13043:2002 y EN 13043:2002/AC:2004

ARENA 0/4-T-C

ÁRIDOS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS Y TRATAMIENTOS SUPERFICIALES DE
CARRETERAS, AEROPUERTOS Y OTRAS ZONAS PAVIMENTADAS

| | | |
|--|-----------------|------------------------------------|
| Tamaño de áridos | Denominación | 0/4 |
| Granulometría | Categoría | GA 90 (1) |
| Densidad de partículas | Valor declarado | [2'64,2'84] Mg/m ³ |
| Limpieza: | | |
| Contenido en finos | Categoría | f ₁₆ |
| Calidad de los finos | Valor declarado | ≥ 75 EA |
| Composición / Contenido: | | |
| Cloruros solubles | Valor declarado | < 0'001 % CL |
| Sulfatos solubles totales (AS) | Valor declarado | < 0'1 |
| Azufre Total | Valor declarado | < 1 %S |
| Contaminantes orgánicos ligeros | Categoría | mLPC0,1 |
| Contaminantes orgánicos húmicos | Valor declarado | Más claro que la disolución patrón |
| Resistencia a los ciclos de hielo y deshielo | Categoría | MS ₁₈ |
| Absorción de agua | Valor declarado | < 2 % |

(1) Granulometría típica

| Tamiz mm | Valor declarado (porcentaje que pasa en masa) | Tolerancia |
|----------|--|------------|
| 4 | 95 % | ± 5 |
| 1 | 52 % | ± 20 |
| 0,25 | 22 % | ± 20 |
| 0,063 | ≤ 16 % | - |