



0099

**ÁRIDOS FILAES, S.L.U.**  
Fonteta de Soria, 4-entresuelo  
46780 OLIVA (Valencia)

14  
0099/CPR/A60/0942

| EN 12620:2002+A1:2008<br><b>GRAVA 10/20-T-C</b><br>ÁRIDOS PARA HORMIGÓN |                 |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| <b>Tamaño de áridos</b>                                                 | Denominación    | 10/20                              |
| <b>Granulometría</b>                                                    | Categoría       | G <sub>C</sub> 85/20 (1)           |
| <b>Forma de las partículas</b>                                          | Categoría       | FI <sub>15</sub>                   |
| <b>Densidad de partículas</b>                                           | Valor declarado | [2'66,2'86] Mg/m <sup>3</sup>      |
| <b>Limpieza:</b>                                                        |                 |                                    |
| Contenido en finos                                                      | Categoría       | f <sub>1,5</sub>                   |
| <b>Resistencia a la fragmentación y machaqueo</b>                       | Categoría       | LA <sub>25</sub>                   |
| <b>Composición / Contenido:</b>                                         |                 |                                    |
| Cloruros solubles                                                       | Valor declarado | < 0'001 % CL                       |
| Sulfatos solubles totales (AS)                                          | Categoría       | AS <sub>0'2</sub>                  |
| Azufre Total                                                            | Valor declarado | < 1 %S                             |
| Contaminantes orgánicos ligeros                                         | Valor declarado | < 0'1 m <sub>lpc</sub> %           |
| Contaminantes orgánicos húmicos                                         | Valor declarado | Más claro que la disolución patrón |
| Durabilidad frente al hielo deshielo                                    | Categoría       | SM <sub>18</sub>                   |
| <b>Absorción de agua</b>                                                | Valor declarado | < 2 %                              |

**(1) Granulometría típica**

| Tamiz mm | Valor declarado<br>(porcentaje que pasa en masa) | Tolerancia |
|----------|--------------------------------------------------|------------|
| 20       | 95 %                                             | ± 5        |
| 16       | 60 %                                             | ± 20       |
| 10       | 8 %                                              | ± 7        |
| 5        | 3 %                                              | ± 2        |